

## TEKNISET OMINAISUUDET

EN_13755	Vedenimukyky	0.09 %
EN_1936	Tiheys	2800 kg/m <sup>3</sup>
EN_12372	Taivutusmurtolujuus	18.3 Mpa
EN_12371	Pakkasen kestävyys, taivutusmurtolujuuden muutos (48- jäädytys-sulatusyklin jälkeen)	+5.5 %
EN_1926	Puristuslujuus	219 Mpa
EN_14157	Kulutuskestävyys	17 mm
EN_13364	Tapinreiän murtolujuus	3550 N

\* 56 jäädytys-sulatusyklin jälkeen (testi suoritettu 2016)

## MINERAALIKOOSTUMUS

---

Kalimaasälpä	24.9 Wt %
Kvartsi	21.2 Wt %
Sillimaniitti	20.0 Wt %
Kordieriitti	14.2 Wt %
Biotiitti	10.2 Wt %
Plagioklaasi	4.2 Wt %
Granaatti	3.5 Wt %
Ilmeniitti	1.7 Wt %
Muut	0.1 Wt %

---