

## TEKNISET OMINAISUUDET

|          |   |                        |
|----------|---|------------------------|
| EN_13755 | Vedenimukyky  | 0.07 %                 |
| EN_1936  | Tiheys  | 2860 kg/m <sup>3</sup> |
| EN_12372 | Taivutusvetolujuus, tuore materiaali                  | 20.1 MPa               |
| EN_12372 | Taivutusvetolujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen* | 17.8 MPa               |
| EN_1926  | Puristuslujuus  | 194 Mpa                |
| EN_14157 | Kulutuskkestävyys                                     | 18 mm                  |
| EN_13364 | Tapinreiän murtolujuus                                | 2850 N                 |

\* 56 jäädytys-sulatussyklin jälkeen (testi suoritettu 2016)

## MINERAALIKOOSTUMUS

---

|              |           |
|--------------|-----------|
| Plagioklaasi | 44.0 Wt % |
| Kvartsi      | 25.4 Wt % |
| Kalimaasälpä | 19.3 Wt % |
| Biotiitti    | 6.3 Wt %  |
| Amfiboli     | 3.6 Wt %  |
| Chlorite     | 1.3 Wt %  |
| Muut         | 0.2 Wt %  |

---