

TEKNISET OMINAISUUDET

EN_13755	Vedenimukyky	0.12 %
EN_1936	Tiheys	2640 kg/m ³
EN_12372	Taivutusvetolujuus, tuore materiaali	13.1 MPa
EN_12372	Taivutusvetolujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen*	13.8 MPa
EN_1926	Puristuslujuus	171 MPa
EN_14157	Kulutuskestävyys	17 mm
EN_13364	Tapinreiän murtolujuus	2350 N

* 56 jäädytys-sulatussyklin jälkeen (testi suoritettu 2016)

MINERAALIKOOSTUMUS

Kalimaasälpä 39.6 Wt %

Kvartsi 30.1 Wt %

Plagioklaasi 22.2 Wt %

Biotiitti 5.2 Wt %

Muut 1.8 Wt %

Muskoviitti 1.3 Wt %
