

TEKNISET OMINAISUUDET

EN_13755	Vedenimukyky	0.13 %
EN_1936	Tiheys	2860 kg/m ³
EN_12372	Taivutusvetolujuus, tuore materiaali	10.6 MPa
EN_12372	Taivutusvetolujuus, materiaali pakkassyklien jälkeen*	9.5 MPa
EN_1926	Puristuslujuus	183 MPa
EN_14157	Kulutuskestävyys	18 mm
EN_13364	Tapinreiän murtolujuus	1950 N

* 56 jäädytys-sulatussyklin jälkeen (testi suoritettu 2016)

MINERAALIKOOSTUMUS

Kalimaasälpä 29.1 Wt %

Plagioklaasi 27.0 Wt %

Kvartsi 26.3 Wt %

Amfiboli 13.3 Wt %

Biotiitti 2.3 Wt %

Muut 1.9 Wt %
